



TECHNI IMPER LIQUIDE

Réf : HYD01

HYDROFUGE DE MASSE
POUR BETONS

AVANTAGES

- Bouche les capillaires
- Permet de diminuer la quantité d'eau de gâchage
- A une action plastifiante
- Ne contient pas de chlorures

PROPRIETES

- Imperméabilisation de masse pour protéger les maçonneries et bétons contre la pénétration de l'eau.
- Assèchement des murs humides - Chapes étanches.
- Protection des fondations - Joints de maçonnerie.
- Façades exposées à la pluie - Etanchéité de masse.
- Berges de canaux - Terrasses et balcons.
- Murs de barrages - Piscines & châteaux d'eau.

MODE D'EMPLOI

TECHNI IMPER LIQUIDE doit être dilué dans l'eau de gâchage.

La dose d'emploi se situe entre 350 et 700 g par sac de ciment de 35 kg et entre 250 et 500 g par sac de ciment de 25 kg.

Le support doit être rugueux et propre.

Eliminer les laitances et repiquer soigneusement.

Bien fouiller les joints. Mouiller abondamment.

A la brosse passer une barbotine dosée à 1000 Kg de ciment et contenant éventuellement 15% d'émulsion d'accrochage.

Poser l'enduit hydrofuge dans les 20 minutes.

- Façades : - 1ère couche 15 mm
- 2° couche 6 mm

- Remontées capillaires : chape d'arase de 40 à 50 mm....

- Joints : l'ajout d'une résine d'accrochage est conseillé.

- Cuvelages

A) Avec sous pression :

- 1ère couche de 25 mm
- 2° couche de 15 mm

B) Avec pression intérieure : en 2 couches pour 50 mm.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Etat physique : liquide
- Couleur : incolore à jaune pâle
- Odeur : légèrement ammoniacquée

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions