



# HYDROBLACK

Réf : CTC178

## NOIR DE SOUBASSEMENT HYDROFUGE

### AVANTAGES

- Hydrofuge de masse
- Plastifiant réducteur d'eau
- Protège des remontées d'humidité capillaire
- Remplace le feutre bitumineux dans les arases selon le DTU 20.1
- Sans chlorure
- Augmente la résistance aux cycles gel/dégel
- Diminue le faïençage

### PROPRIETES

Conforme à la norme NF EN 934.7 d'avril 1998 sur les adjuvants.

Caractéristiques finales supérieures aux spécifications de la norme NF EN 480.5 de novembre 1996 sur les hydrofuges de masse.

Solution soluble dans l'eau permettant d'obtenir un mortier hydrofugé dans la masse, de couleur noire, utilisé pour les soubassements conformément au DTU 20.1 et au DTU 26.1 des enduits ; les fondations, les arases, et tous les ouvrages enterrés.

**HYDROBLACK** gâché aux enduits et mortiers permet une protection contre les reprises d'humidité capillaire, de colorer dans la masse en noir, afin de repérer les endroits traités.

Ne nuit pas à l'adhérence des futurs revêtements (peintures, RPE, enduits).

### MODE D'EMPLOI

- Réduire l'eau de gâchage de 5 à 10%.
  - Bien agiter avant l'emploi.
  - Pré diluer dans l'eau de gâchage.
  - Incorporer au mélange sable/ciment dans la bétonnière et compléter l'apport en eau, jusqu'à obtenir un mortier homogène (le malaxage ne devra pas excéder 5 minutes).
  - Permet d'obtenir une gâchée homogène.
- Les dosages en ciment et la confection du corps d'enduit devront être conformes au DTU 26.1.

La mise en œuvre du mortier s'effectuera de manière traditionnelle, en projection ou en manuel.

Les enduits devront être talochés, serrés, lissés.

Le remblai pourra être effectué une fois l'enduit bien sec.

### DOSAGE

De 700 g à 1 Kg par sac de 35 Kgs de ciment.

Pour une épaisseur de 10 à 15 mm d'enduit, permet de couvrir 6 à 8 m<sup>2</sup> environ.

Bien nettoyer les outils à l'eau avant séchage.

### PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

*Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site [www.chimie-technique-conseil.fr](http://www.chimie-technique-conseil.fr)*

*Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions*