



VERNICALO T.I.B.

Réf : VIT11/12/13

PHASE AQUEUSE MONOCOMPOSANT TRAFIC SEVERE

AVANTAGES

- Trafic sévère : couloirs, escaliers, salles à manger...
- Excellente résistante à l'usure, aux rayures, aux chocs, aux taches, aux UV
- Séchage rapide, sans odeur
- Entretien des parquets supprimé

PROPRIETES

- **VERNICALO TIB** est à base de résine copolymère et polyuréthane en phase aqueuse incolore et sans odeur.

- **VERNICALO TIB** permet de supprimer l'entretien des parquets, d'assainir le parquet et de mettre en valeur le bois.

- **VERNICALO TIB** est prêt à l'emploi et séchage rapide.

- **VERNICALO TIB** permet une résistance à l'usure, aux rayures, aux chocs, aux produits chimiques y compris aux produits ammoniacués.

- **VERNICALO TIB** ne jaunit pas dans le temps et ne craint pas la lumière. Il est non glissant.

Disponible en Brillant, Satiné et Mat.

Le stockage doit se faire dans un local tempéré, à l'abri de l'humidité et du gel. Dans ces conditions, **VERNICALO TIB** pourra être conservé 1 an dans son emballage d'origine.

SUPPORTS

- Béton, parquets, planchers, escaliers intérieurs, neufs ou anciens.

- Pour trafic SEVERE : couloirs, escaliers, salles à manger, magasins...

PREPARATION DES SUPPORTS

• Appliquer sur bois poncé, propre, sec (Humidité < 10 %), exempt de traces de cire, de lessive ou de salissures.

• Afin d'éviter des rayures trop profondes dues au ponçage, effectuer un test avec une ponceuse à parquet avec un grain n° 40 ou 50.

• Selon le résultat obtenu, poursuivre progressivement avec un grain plus fin jusqu'au n° 80 ou 100.

• Utiliser une bordeuse pour les bords, un racloir ou un ciseau à bois pour les angles.

• Terminer les ponçages de finition jusqu'aux grains n° 120 à 150 selon l'essence et l'épaisseur de la couche d'usure.

• Appliquer de préférence une couche préalable de PPAM afin d'obtenir un résultat optimum.

PREPARATION DU MELANGE

• Ne pas diluer.

• Prêt à l'emploi.

• Le température d'application doit être comprise entre 10°C et 25°C.

• Bien agiter le produit.

• Peut être appliqué au pistolet avec dilution 10%

• Appliquer au spalter, au rouleau synthétique microfibre.

• Appliquer une couche de **VERNICALO TIB**.

• Commencer par les bords puis travailler par zones de 2 m sur 2 m.

• Laisser sécher 3 à 4 heures selon les conditions ambiantes.

• Procéder à un égrenage (grain n° 150 à 180) puis dépoussiérer.

• Appliquer la deuxième couche.

• Ne pas ouvrir les fenêtres durant l'application pour éviter un séchage trop rapide.

NETTOYAGE DU MATERIEL

Avec eau ou SOLVACRYL.

CARACTERISTIQUES à 20°C et 65% HR

- Extrait sec en poids : 36 %

- Densité : 1.05 + 0,05

- Consommation : 10 à 12 m² / L

Caractéristiques techniques	10°C	20°C	25°C
Hors poussière	1h30	1h	45mn
Recouvrables couches supplémentaires	4-12h	4-12h	3-8h
Remise en circulation trafic piéton	18h	12h	8h
Remise en circulation trafic normal	12 jours	10 jours	8 jours

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions

16/03/2022