



PEINTCOAT

Réf : PEI81/82/83

PEINTURE TENNIS DE HAUTE QUALITE

AVANTAGES

- ASSURE :
 - une qualité,
 - une longévité,
 - une facilité d'utilisation,
 - une superbe présentation,
 - un rendement important,
 - une économie non négligeable,
- jamais contestés
- Permet un nettoyage du matériel à l'eau

PROPRIETES

Peinture émulsion aux copolymères acryliques avec agent de conservation, **PEINTCOAT** peut être utilisé à la construction ou à la rénovation de courts de tennis. **PEINTCOAT** renferme des agents anticryptogamiques pour empêcher la prolifération des mousses, moisissures et champignons.

PEINTCOAT a été spécialement mis au point pour les courts de tennis auxquels il apporte couleur, longévité, anti-glissant et facilité de mise en oeuvre.

SUPPORTS

Enrobé, béton, ciment, asphalte, bois, briques, plâtre (impression), résine.

PREPARATION DES SUPPORTS

Dans tous les cas, le support devra être propre et sec, et si nécessaire, dépoussiéré ou lavé à la Haute Pression.

* **SUR FONDS NEUFS** : sur ciment, attendre 28 jours. Neutraliser l'alcalinité du ciment avec une solution de DÉCAL à 1/5. Rincer à la HP. Laisser sécher quelques jours.

Sur enrobé, le support étant sec, le produit peut être appliqué.

* **SUR FONDS ANCIENS SAINS** : effectuer un nettoyage et démoissage sérieux avec TURBOMOISS ou FAÇANET. Rincer abondamment à la HP. Laisser sécher quelques jours.

* **SUR FONDS ANCIENS ÉCAILLANTS OU MAL ADHÉRENTS** : nettoyage et démoissage sérieux avec TURBOMOISS ou FAÇANET. Rincer abondamment à la HP. Laisser sécher quelques jours. Si nécessaire, faire un traitement fongicide au KILLMOISS en préventif sans rincer. Passer une couche de TECHNIFOND.

NETTOYAGE DU MATERIEL

A l'eau.

APPLICATION

PEINTCOAT doit être appliqué sur support sain et sec.

En deux couches :

* Brosse ou rouleau : 1ère couche diluée de 10% à 20% d'eau, 2ème couche diluée de 0 à 10% d'eau.

* Pistolet pneumatique : 10% d'eau maximum pour les 2 couches.

* Pistolet airless : 1 à 3% d'eau.

* Pistolet airmix : 2 à 5% d'eau.

Si on veut obtenir un revêtement épais et souple, on doit appliquer en 3 couches minimum (4 de préférence), afin de permettre au film de laisser évaporer tous les agents de coalescence et d'obtenir un film homogène, tendu et non cassant.

CARACTERISTIQUES

- Viscosité : Thixotropique.

- Densité 1,5.

- Extrait sec en poids : 67%.

- Aspect : mat velouté, demi-satiné.

- Rendement : 6 à 7 m²/kg/couche de 40 microns.

- Séchage à 20°C - 65% HR : HP : 30 mn - Sec : 3h - Dur 12 h - Recouvrable 2 h.

- Teintes : rouge tennis - vert tennis - blanc.

PRECAUTIONS ET SECURITE D'EMPLOI

Consulter la fiche de données de sécurité sur notre site www.chimie-technique-conseil.fr

Nota : notre responsabilité ne saurait être engagée pour toute utilisation non conforme à nos instructions